

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/drut-nawojowy-dn2e-200-0-375-mm-p-458.html>



Drut nawojowy: DN2E 200 0,375 mm

Cena brutto	66,08 zł
Cena netto	53,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	DN2E 200 0,375

Opis produktu

Uwaga! Jeśli pierwszy raz składasz zamówienie w naszym sklepie:

1. Fabryczne opakowania drutu są po ok. 18 – 25 kg.
2. Można zamówić dowolną ilość drutu (proszę zapoznać się z dodatkowymi opłatami -poniżej).
3. Nie ma możliwości zwrotu drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie.
4. Nie wysyłamy za pobraniem drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie (dotyczy to tylko pierwszego składanego u nas zamówienia).
5. Proszę nie opłacać faktury proformy pobranej z sklepu (sklep automatycznie nie dolicza dodatkowych opłat, fakturę proformę przysyłamy po przygotowaniu zamówienia)
6. Staramy się przygotowywać drut z dokładnością +/- 0,05 kg (im drut grubszy tym tolerancja jest większa)

Dodatkowe opłaty:

1. Cennik drutów dotyczy opakowań w ilościach fabrycznych.
2. Przy mniejszych ilościach doliczamy 13,01 zł. netto + 8% za przygotowanie.

Przykład: cena drutu 49,50 zł. netto/ 1 kg, zamawiana ilość 3 kg = (49,50 zł. x 3 kg) +8% + 13,01 zł. = 173,39 zł netto
3. Przy zakupie drutu pobieramy kaucję zwrotną za opakowanie, staramy się dostosować wielkość szpul do ilości, średnicy drutu oraz dostępności opakowań (możliwość zwrotu w ciągu 365 dni):

a) fabryczne opakowania drutu:

- szpulka K250 zielona - 46,00 zł. brutto

- szpulka K250 czarna - 56,00 zł. brutto

b) druty przygotowywane pod zamówienie (wykorzystujemy "stary typ szpul") :

- szpulka K250 - 30,26 zł. brutto (do 22 kg drutu)

- szpulka K200 - 23,37 zł. brutto (do 10 kg drutu, max średnica 0,95 mm)

- szpulka K160 - 15,99 zł. brutto (do 6 kg drutu, max średnica 0,60 mm)

Bezpośrednio po zakupie drutu proszę nie dokonywać wpłaty - proszę poczekać na ostateczne potwierdzenie przygotowanej przez nas ilości.

Parametry drutu:

Max średnica zewnętrzna: 0.432 mm

Przekrój mm²: 0.11039

Waga 1mb [g] = 0.9825

Rezystancja [Ω/m]: 0.1549

Tolerancja: 0.005 mm

Przyrost: 0.039 mm

Indeks temperaturowy: C (200°C)

Uder ciepły: 220°C

Termoplastyczność: 380°C

Napięcie przebicia [kV]: > 5

Norma: IEC 317-13, PN EN 60317-13, NEMA MW3S, MW73

Izolacja podstawowa: THEIC-Polyester, Polyesterimid

Izolacja wierzchnia: Poliamide-imide