


Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/drut-nawojowy-dne-200-0-475-mm-p-415.html>



Drut nawojowy: DNE 200 0,475 mm

Cena brutto	64,51 zł
Cena netto	52,45 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	DNE 200 0,475

Opis produktu

Uwaga! Jeśli pierwszy raz składasz zamówienie w naszym sklepie:

- 1. Fabryczne opakowania drutu są po ok. 18 – 25 kg.
- 2. Można zamówić dowolną ilość drutu (proszę zapoznać się z dodatkowymi opłatami -poniżej).
- 3. Nie ma możliwości zwrotu drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie.
- 4. Nie wysyłamy za pobraniem drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie (dotyczy to tylko pierwszego składanego u nas zamówienia).
- 5. Proszę nie opłacać faktury proformy pobranej z sklepu (sklep automatycznie nie dolicza dodatkowych opłat, fakturę proformę przysyłamy po przygotowaniu zamówienia)
- 6. Staramy się przygotowywać drut z dokładnością +/- 0,05 kg (im drut grubszy tym tolerancja jest większa)

Dodatkowe opłaty:

- 1. Cennik drutów dotyczy opakowań w ilościach fabrycznych.
- 2. Przy mniejszych ilościach niż opakowania fabryczne doliczana jest opłata za przygotowanie: cena drutu + 4% + 13,01 zł. (ceny netto)

Przykład: cena drutu 49,50 zł. netto/ 1 kg, zamawiana ilość 3 kg = (49,50 zł. x 3 kg) +4% + 13,01 zł. = 167,45 zł netto + VAT 23%
- 3. Przy zakupie drutu pobieramy kaucję zwrotną za opakowanie, staramy się dostosować wielkość szpul do ilości, średnicy drutu oraz dostępności opakowań (możliwość zwrotu w ciągu 365 dni):

a) fabryczne opakowania drutu:

- szpulka K250 zielona - 46,00 zł. brutto

- szpulka K250 czarna - 56,00 zł. brutto

b) druty przygotowywane pod zamówienie (wykorzystujemy "stary typ szpul") :

- szpulka K250 - 30,26 zł. brutto (do 22 kg drutu)

- szpulka K200 - 23,37 zł. brutto (do 10 kg drutu, max średnica 0,95 mm)

- szpulka K160 - 15,99 zł. brutto (do 6 kg drutu, max średnica 0,60 mm)

Bezpośrednio po zakupie drutu proszę nie dokonywać wpłaty - proszę poczekać na ostateczne potwierdzenie przygotowanej przez nas ilości.

Parametry drutu:

Max średnica zewnętrzna: 0.517 mm

Przekrój mm²: 0.1771

Waga 1mb [g] = 1.5763

Rezystancja [Ω/m]: 0.096

Tolerancja: 0.005 mm

Przyrost: 0.023 mm

Indeks temperaturowy: C (200°C)

Uder ciepły: 220°C

Termoplastyczność: 380°C

Napięcie przebicia [kV]: > 5

Norma: IEC 317-13, PN EN 60317-13, NEMA MW3S, MW73

Izolacja podstawowa: THEIC-Polyester, Polyesterimid

Izolacja wierzchnia: Polyamide-imide