

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/emalia-ftalur-popielata-5l-p-62200.html>



Emalia Ftalur popielata | 5l

Cena brutto	294,00 zł
Cena netto	239,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	L-FTAL.EMAL 5L

Opis produktu

Charakterystyka:

Emalia FTALUR stanowi mieszaninę pigmentów w roztworze żywicy uretanowanej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami kryjącymi. Służy do zabezpieczenia uzwojeń urządzeń elektrycznych przed erozją biologiczną. Wysycha w temperaturze otoczenia. Jako rozcieńczalnik do emalii FTALUR należy stosować rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych elektroizolacyjnych.

Zalecane stosowanie:

Emalia FTALUR przeznaczona jest do pokrywania uzwojeń urządzeń elektrycznych eksploatowanych w warunkach klimatu umiarkowanego oraz morskiego i tropikalnego, a także w miejscach, gdzie występuje zjawisko iskrzenia (np. w pobliżu komutatora maszyny elektrycznej).

Metoda nanoszenia:

Emalię można nanosić metodą zanurzeniową, pędzlem lub natryskiem. Zaleca się nałożenie 2 względnie 3 warstw emalii. Kolejną warstwę nakładać można po upływie co najmniej 20 godzin /w temp 20 °C/ od chwili nałożenia poprzedniej warstwy. Skrócenie czasu schnięcia można uzyskać stosując suszenie w 60+70 °C. W zależności od sposobu nakładania stosuje się następujące lepkości (mierzone w 20oC kubkiem Forda □ 4mm):

- Pędzel 70-100s
- Natrysk 20-25s
- Zanurzeniowo 25-35s

Czas utwardzania:

Do 48 godz. w temperaturze otoczenia, okres ten można skrócić przez podgrzanie w suszarce do temperatury 60-70 °C.

