

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/lakier-rdb-9-1l-probka-p-62129.html>



Lakier RDB-9 | 1l (próbka)

Cena brutto	75,69 zł
Cena netto	61,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	L-RDB-9 1L

Opis produktu

Charakterystyka:

Lakier RDB-9 stanowi roztwór żywicy ftalowej modyfikowanej w rozpuszczalnikach organicznych. W porównaniu z podobnym lakierem „IZOFENYL”, lakier RDB-9 odznacza się większą elastycznością i dlatego zalecany jest do nasycania uzwojeń dużych transformatorów i maszyn elektrycznych. Wyróżnikiem lakieru jest łatwość stosowania oraz stabilność przechowywania. Jako rozcieńczalnik do lakieru RDB-9 należy stosować rozcieńczalnik do lakierów ftalowych elektroizolacyjnych.

Zalecane stosowanie:

Lakier RDB-9 przeznaczony jest do nasycania uzwojeń maszyn niskoobrotowych, stojanów, transformatorów i aparatów elektrycznych izolacją klasy ciepłoodporności B (TI=130).

Impregnacja:

Metoda zanurzeniowa, zaleca się dwukrotne nasycanie uzwojeń, natomiast trzykrotnie należy nasycać uzwojenie maszyn i aparatów elektrycznych przeznaczonych do eksploatacji w klimacie morskim i tropikalnym lub w atmosferach agresywnych chemicznie.

Czas wypalania:

10-14 godz. w temp. 150 °C
18-20 godz. w temp. 135 °C
powyżej 24 godz. w temp. 120 °C
Podane czasy wypalania są liczone od momentu kiedy impregnowany element w całej swej objętości osiągnie temperaturę suszenia. Czas wypalania należy ustalić każdorazowo, indywidualnie dla impregnowanego elementu w zależności od jego wielkości, kształtu, ciężaru jednostki i typu suszarki.